

PE-rt Leiding

Datablad

Test	Omstandigheid	Waarde	Eenheid	Norm
Densiteit	23°C	≈0,933	g/cm³	DIN 53479
Slagvastheid	23°C	geen breuk	kJ/m²	DIN en ISO 179-1/2
Scheursterkte	23°C	35	N/mm²	DIN en ISO 6259-1
Treksterkte	23°C	34	N/mm²	DIN en ISO 6259-1
Sterkte tot breuk	23°C	>800	%	DIN en ISO 6259-1
Elasticiteit E-module	23°C	≈500	N/mm²	DIN 16833/DIN en ISO 128
Wateropname		<0,01	mg	DIN en ISO 62
Uitzettingscoëfficiënt	0-70°C	$1,9 \cdot 10^{-4}$	1/K	DIN 16833/DIN 53752
Therm. Geleidbaarheid		0,4	W/(K*m)	DIN 16833/DIN EN 12664
Buigradius		≥5·D	mm	DIN 4721
Zuurstofdichtheid	40°C	≤0,32	mg/(m²*d)	DIN 4726
	80°C	≤3,60	mg/(m²*d)	DIN 4726
Certificaat		KOMO		K102528/05

Art.nr.	Omschrijving	Diameter	Rollengte
PE-08002	PE-RT leiding	16x2	120m
PE-08003	PE-RT leiding	16x2	600m
PE-08011	PE-RT leiding	20x2	600m
PE-08012	PE-RT leiding	20x2	500m
PE-08013	PE-RT leiding	14x2	600m
PE-08017	PE-RT leiding	18x2	600m

